



# Флюс карналлитовый

## Область применения

Используется для рафинирования в производстве алюминиевых сплавов и в процессе литья деталей из магниевых сплавов.

## Внешний вид

Куски расплава

## Упаковка

Стальные барабаны 50 л или 100 л

## Спецификация

Содержание, %			
KCL, min	MgCl <sub>2</sub> , min	MgO, max	Нерастворимый в воде прокаленный остаток
35	44	1.9	1.5