



## Лигатура магний-иттрий (Mg-Y)

### Область применения

Используется для производства сплавов с магнием и иттрием

### Конфигурация и вес

Чушки массой 8 +/-1 кг и 12 +/- 1 кг

### Упаковка

Чушки, обернутые в парафинированную бумагу и упакованные в стальные бочки или барабаны. По требованию потребителя, допускается упаковка материала, обернутого в парафинированную бумагу, на деревянные поддоны со стяжкой стальной или полимерной лентой.

### Спецификация

Марка	Содержание по маркам, % масс.							
	Mg	Y	Fe, max	Al, max	Ni, max	Si, max	Ca, max	Cu, max
Mg-Y	Основа	20-25	0.02	0.007	0.003	0.01	0.02	0.01

ОАО «Соликамский магниевый завод»  
618541, РОССИЯ, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды 9  
Тел. (34253) 52448/70237/77009 факс. (34253) 523475  
Эл. почта: sales@smw.ru  
[www.smz.pf](http://www.smz.pf)